

ADHESIVO

Ficha Técnica

Cemento especial para azulejos de alta absorción de humedad.

DESCRIPCIÓN

PEGAZULEJO CESANTONI ES UN ADHESIVO EN POLVO DE GRANULOMETRÍA CONTROLADA Y ADITIVOS ESPECIALES QUE BRINDAN UNA ADHESIÓN Y FACILIDAD DE APLICACIÓN.

USOS

PEGAZULEJO CESANTONI SE EMPLEA COMO ADHESIVO PARA AZULEJO TRADICIONAL DE ALTA ABSORCIÓN DE HUMEDAD CON GRAN VENTAJA SOBRE LOS PRODUCTOS ECONÓMICOS QUE EXISTEN EN EL MERCADO.

APLICACIÓN

- EN UNA CHAROLA O CUBETA DE PLÁSTICO, AGREGAR 5 LITROS DE AGUA A 20KG DE PEGAZULEJO CESANTONI.
- BATIR BIEN LA MEZCLA, DEJAR REPOSAR 10 MINUTOS Y BATIR NUEVAMENTE. NO AGREGAR MÁS AGUA.
- EXTENDER UNA PORCIÓN CON UNA LLANA LA MEZCLA SOBRE 1.5 A 2 m² DE SUPERFICIE DEJANDO UNA CAPA GRUESA.
- PASAR SOBRE EL ADHESIVO UNA LLANA DENTADA, DEJANDO SURCOS PERPENDICULARES A LA SUPERFICIE.
- COLOCAR LA PIEZA A ADHERIR LIBRE DE POLVO U OTROS AGENTES QUE PUEDAN IMPEDIR UNA ADECUADA ADHERENCIA.
- GOLPEAR LIGERAMENTE LA PIEZA CON UN MAZO DE GOMA PROCURANDO QUE QUEDA SUMERGIDA EN LA MEZCLA AL MENOS UN 25% DE SU ESPESOR.
- ALINEAR Y TAQUETEAR ANTES DE QUE SE FORME UNA PELÍCULA SOBRE LA SUPERFICIE DEL ADHESIVO.
- DEJAR SECAR 48 HORAS ANTES DE LIBERAR TRÁFICO SOBRE LA SUPERFICIE INSTALADA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PESO VOLUMÉTRICO	1.5 Kg/L
FACTOR DE AGUA	25%
TIEMPO ABIERTO	10 a 12 minutos
TIEMPO DE CORRECCIÓN	10 a 12 minutos
DESPLAZAMIENTO	3 mm
RESISTENCIA A LA TENSIÓN EN CONDICIONES ESTÁNDAR	0.7 N/mm ²
RESISTENCIA A LA TENSIÓN EN FUNCIÓN DEL TIEMPO (10 MIN)	0.7 N/mm ²
RESISTENCIA A LA TENSIÓN POR ENVEJECIMIENTO DE CALOR	0.6 N/mm ²
RESISTENCIA A LA TENSIÓN POSTERIOR A LA INMERSIÓN EN AGUA	0.7 N/mm ²
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	6 N/mm ²
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	6 meses (almacenado en un lugar libre de humedad)
TIEMPO DE VIDA ÚTIL EN CUBETA	2 horas



PRESENTACIÓN

PEGAZULEJO CESANTONI SE PRESENTA EN SACOS DE 20 KG EN COLOR BLANCO EN BOLSA DE PAPEL

RENDIMIENTO

PEGAZULEJO CESANTONI TIENE UN RENDIMIENTO DE 2 A 3 m² POR SACO DE 20 Kg CON UN ESPESOR DE 5 A 6 mm. ESTOS RENDIMIENTOS PUEDEN VARIAR DE ACUERDO AL TIPO DE SUPERFICIE EN QUE SE APLIQUE Y/O DE ACUERDO AL ESPESOR DE PEGAZULEJO CESANTONI QUE SE UTILICE Y SEGÚN LAS PRÁCTICAS DE INSTALACIÓN.

NOTA: EN GRANDES FORMATOS DE AZULEJOS EL PRODUCTO PUEDE VARIAR.

AJUSTABILIDAD

PEGAZULEJO CESANTONI PERMANECERÁ TRABAJABLE POR UN LAPSO DE 10 A 12 MIN DEPENDIENDO DE LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS IMPERANTES AL MOMENTO DE SU APLICACIÓN. NO SE APLIQUE ESTE PRODUCTO A TEMPERATURAS MENORES DE 5°C O MAYORES DE 35°C.

LLANAS RECOMENDADAS

LLANA/PIEZAS Y/O LOSETAS HASTA:
1/4 X 1/4 20 X 20 CM
1/4 X 3/8 30 X 30 CM
1/2 Y 1/2 GRANDES FORMATOS O IRREGULARES