

## ADHESIVO

### Ficha Técnica

*Cemento especial para porcelanatos y productos de baja absorción de humedad.*

#### DESCRIPCIÓN

PORCELÁNICO CESANTONI ES UN ADHESIVO EN POLVO DE GRANULOMETRÍA CONTROLADA Y ADITIVOS ESPECIALES QUE BRINDAN UNA GRAN ADHESIÓN Y FACILIDAD DE APLICACIÓN. PARA PRODUCTOS DE BAJA ABSORCIÓN DE HUMEDAD.

#### USOS

PORCELÁNICO CESANTONI SE EMPLEA COMO ADHESIVO ESPECIALMENTE PARA PORCELANATOS QUE SERÁN COLOCADOS EN PISOS Y MUROS DE SUPERFICIES RUGOSAS.

#### APLICACIÓN

- EN UNA CHAROLA O CUBETA DE PLÁSTICO, AGREGUE 5 LITROS DE AGUA A 20KG DE PORCELÁNICO CESANTONI. BATA BIEN LA MEZCLA, DEJE REPOSAR 10 MINUTOS Y BATA NUEVAMENTE. NO AGREGUE MÁS AGUA.
- EXTIENDA UNA PORCIÓN CON UNA LLANA LA MEZCLA SOBRE 15 A 2 m<sup>2</sup> DE SUPERFICIE DEJANDO UNA CAPA GRUESA, PASE SOBRE EL ADHESIVO UNA LLANA DENTADA, DEJANDO SURCOS PERPENDICULARES A LA SUPERFICIE.
- COLOQUE LA PIEZA A ADHERIR LIBRE DE POLVO U OTROS AGENTES QUE PUEDAN IMPEDIR UNA ADECUADA ADHERENCIA. GOLPEE LIGERAMENTE LA PIEZA CON UN MAZO DE GOMA PROCURANDO QUE QUEDE SUMERGIDA EN LA MEZCLA AL MENOS UN 25% DE SU ESPESOR.
- ALINEE Y TAQUETEE ANTES DE QUE SE FORME UNA PELÍCULA SOBRE LA SUPERFICIE DEL ADHESIVO.
- NO EXCEDA LOS 40 MINUTOS EN ESTA ETAPA. DEJE SECAR 48 HORAS ANTES DE LIBERAR TRÁFICO SOBRE LA SUPERFICIE.

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PESO VOLUMÉTRICO	1.5 Kg/L
FACTOR DE AGUA	27.63%
TIEMPO ABIERTO	20 minutos
TIEMPO DE CORRECCIÓN	45 minutos
DESPLAZAMIENTO	3 mm
RESISTENCIA A LA TENSIÓN EN CONDICIONES ESTÁNDAR	0.6 N/mm <sup>2</sup>
RESISTENCIA A LA TENSIÓN EN FUNCIÓN DEL TIEMPO (10 MIN)	0.5 N/mm <sup>2</sup>
RESISTENCIA A LA TENSIÓN POR ENVEJECIMIENTO DE CALOR	0.8 N/mm <sup>2</sup>
RESISTENCIA A LA TENSIÓN POSTERIOR A LA INMERSIÓN EN AGUA	0.5 N/mm <sup>2</sup>
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	0.8 N/mm <sup>2</sup>
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	6 meses (almacenado en un lugar libre de humedad)
TIEMPO DE VIDA ÚTIL EN CUBETA	2 horas



#### PRESENTACIÓN

PORCELÁNICO CESANTONI SE PRESENTA EN SACOS DE 20 KG EN COLOR BLANCO Y GRIS EN BOLSA DE PAPEL

#### RENDIMIENTO

PORCELÁNICO CESANTONI TIENE UN RENDIMIENTO DE 3 A 4 m<sup>2</sup> POR SACO DE 20 Kg CON UN ESPESOR DE 5 A 6 mm. ESTOS RENDIMIENTOS PUEDEN VARIAR DE ACUERDO AL TIPO DE SUPERFICIE EN QUE SE APLIQUE Y/O DE ACUERDO AL ESPESOR DE PORCELÁNICO CESANTONI QUE SE UTILICE Y SEGÚN LAS PRÁCTICAS DE INSTALACIÓN.

#### AJUSTABILIDAD

PORCELÁNICO CESANTONI PERMANECERÁ TRABAJABLE POR UN LAPSO DE 20 A 25 MIN DEPENDIENDO DE LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS IMPERANTES AL MOMENTO DE SU APLICACIÓN. NO SE APLIQUE ESTE PRODUCTO A TEMPERATURAS MENORES DE 5°C O MAYORES DE 35°C.

#### LLANAS RECOMENDADAS

LLANA/PIEZAS Y/O LOSETAS HASTA:
1/4 X 1/4 20 X 20 CM
1/4 X 3/8 30 X 30 CM
1/2 Y 1/2 GRANDES FORMATOS O IRREGULARES