

ADHESIVO

Ficha Técnica

Cemento especial para pisos y azulejos de baja y nula absorción de humedad.

DESCRIPCIÓN

PISO SOBRE PISO CESANTONI ES UN PRODUCTO ELABORADO A BASE DE CEMENTO PORTLAND Y MODIFICADO CON RESINAS Y ARENA DE ALTA RESISTENCIA DISEÑADO PARA PRODUCTOS DE BAJA Y NULA ABSORCIÓN DE HUMEDAD.

USOS

PISO SOBRE PISO CESANTONI SE EMPLEA PARA INSTALACIÓN EN MURDOS Y PISOS EXTERIORES E INTERIORES DE PIEZAS CERÁMICAS, VIDRIADO O NO VIDRIADO, MOSAICO CERÁMICO, LOSETAS, PISO RÚSTICO O PIEDRA NATURAL; TAMBIÉN PARA CONCRETO TOTALMENTE CURADO, TABLA ROCA, BLOCK, TABIQUE, FACHALETAS Y PEGAPISO DE BAJA ABSORCIÓN DE HUMEDAD SOBRE OTRO PISO DE NULA ABSORCIÓN DE HUMEDAD.

APLICACIÓN

- EN UNA CHAROLA O CUBETA DE PLÁSTICO, AGREGUE 5 LITROS DE AGUA A 20KG DE PISO SOBRE PISO CESANTONI. BATA BIEN LA MEZCLA, DEJE REPOSAR 10 MINUTOS Y BATA NUEVAMENTE. NO AGREGUE MÁS AGUA.
- EXTIENDA UNA PORCIÓN CON UNA LLANA LA MEZCLA SOBRE 1.5 A 2 m² DE SUPERFICIE DEJANDO UNA CAPA GRUESA, PASE SOBRE EL ADHESIVO UNA LLANA DENTADA, DEJANDO SURCOS PERPENDICULARES A LA SUPERFICIE.
- COLOQUE LA PIEZA A ADHERIR LIBRE DE POLVO U OTROS AGENTES QUE PUEDAN IMPEDIR UNA ADECUADA ADHERENCIA. GOLPEE LIGERAMENTE LA PIEZA CON UN MAZO DE GOMA PROCURANDO QUE QUEDE SUMERGIDA EN LA MEZCLA AL MENOS UN 25% DE SU ESPESOR.
- ALINEE Y TAQUETEE ANTES DE QUE SE FORME UNA PELÍCULA SOBRE LA SUPERFICIE DEL ADHESIVO.
- NO EXCEDA LOS 40 MINUTOS EN ESTA ETAPA. DEJE SECAR 24 HORAS ANTES DE LIBERAR TRÁFICO SOBRE LA SUPERFICIE.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PESO VOLUMÉTRICO	1.5 Kg/L
FACTOR DE AGUA	26%
TIEMPO ABIERTO	20 a 30 minutos
TIEMPO DE CORRECCIÓN	45 minutos
DESPLAZAMIENTO	3 mm
RESISTENCIA A LA TENSIÓN EN CONDICIONES ESTÁNDAR	0.6 N/mm ²
RESISTENCIA A LA TENSIÓN EN FUNCIÓN DEL TIEMPO (10 MIN)	0.5 N/mm ²
RESISTENCIA A LA TENSIÓN POR ENVEJECIMIENTO DE CALOR	0.8 N/mm ²
RESISTENCIA A LA TENSIÓN POSTERIOR A LA INMERSIÓN EN AGUA	0.5 N/mm ²
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	8 N/mm ²
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	6 meses (almacenado en un lugar libre de humedad)
TIEMPO DE VIDA ÚTIL EN CUBETA	2 horas



PRESENTACIÓN

PISO SOBRE PISO CESANTONI SE PRESENTA EN SACOS DE 20 KG EN COLOR BLANCO Y GRIS EN BOLSA DE PAPEL

RENDIMIENTO

PISO SOBRE PISO CESANTONI TIENE UN RENDIMIENTO DE 3 A 4 m² POR SACO DE 20 Kg CON UN ESPESOR DE 5 A 6 mm. ESTOS RENDIMIENTOS PUEDEN VARIAR DE ACUERDO AL TIPO DE SUPERFICIE EN QUE SE APLIQUE Y/O DE ACUERDO AL ESPESOR DE PISO SOBRE PISO CESANTONI QUE SE UTILICE Y SEGÚN LAS PRÁCTICAS DE INSTALACIÓN.

NOTA: EN GRANDES FORMATOS DE PISO Y AZULEJOS EL PRODUCTO PUEDE VARIAR.

AJUSTABILIDAD

PISO SOBRE PISO CESANTONI PERMANECERÁ TRABAJABLE POR UN LAPSO DE 20 A 45 MIN DEPENDIENDO DE LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS IMPERANTES AL MOMENTO DE SU APLICACIÓN. NO SE APLIQUE ESTE PRODUCTO A TEMPERATURAS MENORES DE 5°C O MAYORES DE 35°C.

LLANAS RECOMENDADAS

LLANA/PIEZAS Y/O LOSETAS HASTA:
1/4 X 1/4 20 X 20 CM
1/4 X 3/8 30 X 30 CM
1/2 Y 1/2 GRANDES FORMATOS O IRREGULARES